

# SCHNECKENTOPF

In meinem Buch **Natürlich Töpfern – Eindrückformen** habe ich als Beispiel für eine zweiteilige Form den Schneckentopf vom Aufbau über den Formenbau bis zur Glasur beschrieben. Trotzdem wurde ich oft gefragt, ob ich die Form auch verkaufe. Schließlich habe ich mich an die Arbeit gemacht, und hier haben Sie die neue, etwas vergrößerte Form.

Einen Schneckentopf aus dem Buch habe ich mit einem Modellierholz strukturiert und die Glasur nach dem Auftrag schräg zur Struktur weggewischt. Ich habe mich für den Ton **Rocata** von Zinser entschieden, weil er schon bei 1050 Grad dicht und frostbeständig wird. Glasiert habe ich mit **BOTZ-Glasuren**, links Grüne Allee, rechts Blauereffekt.



**1** Drücken Sie ca. 8mm dicke Tonplatten gleichmäßig in die Form.



**2** Schneiden Sie den Rand vorsichtig (ohne den Gips zu beschädigen) ab.



**3** Nun drücken Sie den Ton fest in die Form und streichen ihn glatt. Dort, wo die Platte beim Einfüllen zu dünn geworden ist, füllen Sie sie mit frischem Ton auf.



**4** Legen Sie nun ...



**5** ... die beiden Formen aufeinander.



**6** Mit Tonwürsten, die Sie in die Form hineinschieben ...



**7** ... verbinden Sie die beiden Formhälften. Drücken Sie den Ton fest auf die innere Naht und versäubern sie.



**8** Versuchen Sie vorsichtig, ob sich die Form schon öffnen lässt. War der Ton zu frisch, lassen Sie ihn etwas antrocknen.



**9** Sie können nun leicht den Schneckenopf aus der Form nehmen.



**10** Je nach Tonsorte "vernähen" oder verstreichen Sie die Nähte.



**11** Füllen Sie die Lücken mit frischem Ton.



**12** Versäubern Sie die Nähte, indem Sie von innen Gegendruck ausüben.



**13** Schneiden Sie den Rand ab.



**14** Den "Rohbau" lassen Sie am besten so lange stehen, bis er "lederhart" ist.



**15** In lederhartem Zustand können Sie den Topf wunderbar versäubern. Selbst stark schamottierter Ton (wie abgebildet) kann man so durch "Polieren" mit Fingern oder Modellierhölzern glätten. Nach dem Schrühbrand kann nach Belieben der Topf noch mit Schleifpapier geglättet werden. Vor dem Glasieren muss dann aber der Staub entfernt werden. Viel Erfolg und Spaß mit der Form!





## Hier erhalten Sie die Form exklusiv:

Deutschland: Fa. Zinser ([www.keramikbedarf-zinser.de](http://www.keramikbedarf-zinser.de))

Österreich: Fa. Lehrer ([www.keramik.at](http://www.keramik.at))

---

In meinem Shop und bei führenden Händlern finden Sie 7 spannende  
**Töpferbücher:**



Rockelmedia Verlag  
Erika Post  
Lerchenweg 1  
24975 Husby

[www.rockelmedia.de](http://www.rockelmedia.de)  
[info@rockelmedia.de](mailto:info@rockelmedia.de)